

## W 66 Grundierkonzentrat

Vysoce vydatná speciální penetrace na disperzní bázi určená pod vnitřní a fasádní disperzní nátěry. Ředitelná vodou v poměru 1 : 4. Ke zpevnění všech savých podkladů s velkými póry.



### Odstín:

Transparentní

### Stupeň lesku:

Hedvábný mat

### Specifická hmotnost:

asi 1,02 g/cm<sup>3</sup>

### Složení:

Kopolymerní syntetická disperze

### Balení:

10 l, 5 l plastový kanistr

### Použití:

Na vnitřní stěny a fasády

### Ředění:

1 díl W 66 + 4 až 6 objemových dílů vody podle nasákavosti podkladu

### Skladování:

V chladnu, chránit před mrazem

### Čištění náradí:

Ihned po použití vodou

### Snášlivost s jinými barvami:

Se všemi barvami ALLIGATOR na stejné pojivové bázi

### Doba schnutí:

Za suchého a teplého počasí (+ 20 °C a 55 % relativní vlhkosti vzduchu) lze přetírat po 6 - 8 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu zasychání zpomalují.

### Střední hodnoty spotřeby pro jeden nátěr:

asi 30 - 80 ml/m<sup>2</sup> neředěného materiálu, což odpovídá vydatnosti asi 15 - 30 m<sup>2</sup>/1 litr barvy. Pro určení přesné spotřeby je třeba provést zkušební nátěr.

### Vhodné tónování:

Disperzní tónovací barvy Optima-Color. Přidáním tónovacích kom-

ponentů dochází ke změně deklarovaných vlastností.

### Nejnižší teplota pro aplikaci:

+ 5 °C pro všechny poměry ovzduší a podkladu

### Vlastnosti:

Díky mikromolekulární struktuře pojiva proniká do optimální hloubky omítkových pórů a velmi dobře zpevňuje nenatřené podklady. Nátěr je vysoce paropropustný, odolný proti zmýdelnění a zvláště vhodný pro podkladové nátěry savých povrchů, na které se následně nanášejí disperzní materiály.

### Vhodné podklady:

Všechny běžné minerální podklady (omítka, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité desky, prefabrikáty, přídržné savé nátěry na minerální a organické bázi.

### Podklad Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, vyzrálý, čistý a nosný (zbavený všech nepřidrých částí). Staré hlinkové nátěry vnitřních stěn je třeba bezzbytku odstranit a podklad omýt.

### Technické pokyny pro aplikaci:

Materiál lze natírat, nanášet válečkem nebo stříkat. Nejvhodnější je aplikace štětcem nebo štětkou s delším vlasem. Aplikovat rovnoměrně, v dostatečném množství, nenechat však z podkladu stékat a tvořit nevsáknutý lesklý film. Silně savé podklady natřít 2 x technikou „mokrý do mokrého“. Pro vytvoření lehce krycího nátěru lze do naředěné směsi přidat asi 10 % vrchní barvy.

### Upozornění:

Nepracovat za přímého slunečního svitu, silného větru a na roz-

pálené podklady.

### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc:

Výrobek může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit citlivou pokožku, doporučuje se proto používat osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně kůže, při aplikaci stříkáním prostředky k ochraně dýchacích cest a očí. Při práci nejíst a nepít. Po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při potřísnění kůže omýt vodou, při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchnout ústa a ihned vyhledat lékaře. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření. Při rozlití odstranit prostředkem, který na sebe váže tekutinu. Zamezit vniknutí do spodních, povrchových a odpadních vod. Plastové obaly lze po vysušení zbytků materiálu a důkladném vymytí použít jako druhotný obalový materiál, příp. předat do sběrný pro recyklaci.

### Mezní hodnoty EU na obsah těkavých organických látek (VOC) pro tento výrobek:

(Kat. A/h) 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. < 1 g/l VOC.

### Kód výrobku:

M-GF01

Datum aktualizace: 15. 10. 2013



|                    |                         |          |                       |           |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Údaje ke stříkání: | Dynamický tlak v Bar:   | 140(120) | Úhel stříkání:        | 40°       |
|                    | Velikost trysky v inch: | 0,0171   | Velikost síta v mesh: | 60        |
|                    | Velikost trysky v mm:   | 0,43     | Ředění cca:           | 10 % vody |

### Všeobecné pokyny:

Nesmí se dostat do rukou dětem. Při aplikaci stříkáním nevdechovat aerosol. Během aplikace a schnutí zajistit dobré větrání prostor.

### Pokyny k odstranění odpadu:

Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a laky. Tekuté zbytky likvidovat podle odpadového klíče č. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých zbytků lze odstranit spolu s komunálním nebo domovním odpadem.