

Miropan-Streichvlies

Silnovrstvý, mikrovláknom zesílený mezinátěr na silikonové bázi. Ideální pro přemostění prasklin (smršťovacích a vlasových) nebo pro optickou egalizaci nerovnoměrných podkladů a pro vytvoření strukturálního základu pro následné lazurní nátěry.



Popis výrobku

- Vlastnosti**
- Díky podílu mikrovlákna optimální přemostění prasklin
 - K egalizaci hrubých a nerovnoměrných podkladů
 - Ke strukturování hladkých podkladů
 - Malé vnitřní pnutí
 - Odolává vlivům povětrnosti
 - Tónovatelný do světlých a středních odstínů

Oblast použití Do venkovního a vnitřního prostředí

- Jemně popraskané podklady
- Ukládání elastických tkanin při armování podkladů
- Vyrovnávání nestejněměrné struktury podkladů

Složení a vlastnosti výrobku

Pojivo	Emulze silikonové pryskyřice Syntetická disperze
Specifická hmotnost	1,7 kg/l
Hodnota paropropustnosti (sd-Wert)	V1 (< 0,14 m)
Koeficient nasákavosti (w-Wert)	W3 (< 0,1 kg/m ² h ^{0,5})
Maximální velikost zrna	Hrubá
Spotřeba	asi 420 - 590 g/m ²
Poznámka ke spotřebě	Pro určení přesné spotřeby je třeba nanést zkušební nátěr.
Odstín	Bílá Tónovatelnost do světlých a pastelových odstínů.
Geeignete Abtönfarben	Ve výrobním závodu, systémovými tónovacími pigmenty na tónovacích zařízeních ALLFAcolor nebo běžnými tónovacími barvami a tónovacími koncentráty. U tónovaného materiálu je třeba dát pozor na to, že může dojít ke změně deklarovaných vlastností.
Skladování	V chladnu, chránit před mrazem
Ředění	Výrobek je připraven k přímé aplikaci bez nutnosti ředění. Aplikovat neředěný.

Miropan-Streichvlies

Podklady

Vhodné podklady	Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo) Přidržené staré nátěry
Požadavky na podklad	Podklad musí být čistý, suchý, rozmrzlý, pevný a nosný a zbavený výkvětů, mechů, řas a lišejníků, separačních prostředků nebo sintru. Podrobné požadavky na jednotlivé podklady jsou uvedeny ve směrnících VOB, díl C a normě DIN 18363, odst. 3. Beton Odbedňovací oleje, tuky a vosky důkladně omýt vodou s přidavkem smáčecího prostředku. Případné vrstvy sintru odstranit mechanicky. Savost betonu ověřit zkouškou smáčivosti povrchu. Dále platí pokyny dle směrnice BFS – technický list č. 1 pro venkovní povrchové úpravy a BFS - technický list č. 8 pro vnitřní povrchové úpravy. Jádrové omítky venkovní Minerální jádrové omítky musí být zreagované a proschlé, protože jinak může dojít, především u tónovaného materiálu, ke změně zbarvení. Obecně platí pro délku schnutí 1 den na 1 mm tloušťky omítky, za nízkých teplot a vyšší vlhkosti vzduchu je třeba přiměřeně delší doba. Příliš vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu rovněž prodlužují proces tuhnutí. Lokálně doomítaná místa je vhodné neutralizovat fluatačním prostředkem. Dále platí pokyny dle směrnice BFS - technický list č. 9. Sádrové panely a tvárnice Savost podkladu snížit základním nátěrem. Pro zamezení tvorby vlasových prasklin celoplošně armovat netkanou textilií. Dále platí pokyny dle směrnice BFS – technický list č. 17. Sádrové a sádrokartonové desky Savost podkladu snížit základním nátěrem. Pro zamezení tvorby vlasových prasklin celoplošně armovat netkanou textilií. Dále platí pokyny dle směrnice BFS – technický list č. 12. Případné zabarvující látky prosakující na povrch je třeba před další povrchovou úpravou izolovat uzavíracím nátěrem (např. HAFT- & SPERRGRUND) Sádrové a sádropískové omítky Event. povrchovou strusku (sintr) mechanicky odstranit. Při prvních povrchových úpravách dbát na důkladné nasáknutí penetrace, příp. aplikovat hloubkovou penetraci. Dále pokyny dle směrnice BFS – technický list č. 10. Dřevěné díly vnitřní (dřevotřískové desky, OSB-desky aj.) Nejprve je třeba tyto díly překrýt vhodnou sádrovou nebo sádrokartonovou deskou, protože jinak může dojít při mechanickém namáhání k tvorbě prasklin. Pórobeton vnitřní V místnostech s vysokým zatížením vlhkostí je třeba na vnější stranu zdi provést dodatečnou ochranu před pronikající vlhkostí. K tomu lze příp. použít dvoukomponentní nátěr, jako je např. HYDRPOPOX. Dále platí pokyny dle směrnice BFS – technický list č. 11. Jádrové omítky vnitřní Minerální jádrové omítky musí být zreagované a proschlé, protože jinak může dojít, především u tónovaného materiálu, ke změně zbarvení. Obecně platí pro délku schnutí 1 den na 1 mm tloušťky omítky, za nízkých teplot a vyšší vlhkosti vzduchu je třeba přiměřeně delší doba. Příliš vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu rovněž prodlužují proces tuhnutí. Lokálně doomítaná místa je vhodné neutralizovat fluatačním prostředkem. Dále platí pokyny dle směrnice BFS – technický list č. 10. Pokyn Q2/Q3 tmelení / tenké sádrové vrstvy < 0,5 mm Při použití hydraulicky tuhnuoucích stěrkových hmot s obsahem sádry ve kvalitativním stupni Q2/Q3 se doporučuje aplikovat transparentní, vodou ředitelnou penetraci. Viz např. na tech. list Maler&Lackierer č. 2-9/2020 "Narušení přidrženosti povrchových úprav na přetmelovaných sádrových (sádrokartonových) deskách" vydaný německými institucemi Bundesverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz a Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz.
Zpracování	
Způsob aplikace	Natíráním štětkou, nanášením válečkem
Pokyny pro aplikaci	Nezpracovávat za přímého slunečního svitu, silného větru a na teplé podklady.
Upozornění	Před aplikací je třeba materiál přezkoušet na přesnost barevného odstínu. Reklamace namíchaného odstínu nemůže být po zpracování materiálu v žádném případě uznána.

Miropan-Streichvlies

U specifikace technických údajů (hustota, paropropustnost, nasákavost, spotřeba aj.) se vždy jedná o průměrné hodnoty. S ohledem na používání přírodních surovin ve výrobcích může být, v závislosti na jednotlivých dodávkách od různých dodavatelů, konkrétní hodnota nepatrně odlišná, což v žádném případě nemá negativní vliv na deklarované vlastnosti. Tyto údaje se vztahují na bílé provedení výrobků příp. standardní materiál.

Plastoelastické spáry by neměly být přetírány, protože, s ohledem na vysokou elasticitu těsnící hmoty, může dojít k popraskání nátěru nebo změně jeho zabarvení. V případě nutnosti je nejprve třeba provést zkoušku vhodnosti a snášlivosti nátěrové hmoty s těsnící hmotou.

Snášlivost

Nemíchat s jinými výrobky.

Praktické tipy

Nové minerální podklady

Nové minerální podklady natírat teprve po důkladném vytvrdnutí a vyschnutí, nejdříve po 14ti dnech, nejlépe po 4 týdnech. Za nepříznivých klimatických podmínek nechat schnout přiměřeně déle.

Povrchové úpravy přemostující vlasové praskliny na sádkartonu

Povrchové úpravy na přemostění vlasových prasklin na sádkartonu a sádrovláknitých deskách mohou být podle VOB/C DIN 18363, odst. 3.2.1.2 realizovány pouze dodatečným celoplošným nanesením netkané textilie.

Oblepování

Ve venkovním prostředí je třeba používat pouze maskovací pásy odolné proti UV-záření. Po ukončení aplikace materiálu, obzvláště u disperzních barev a/nebo větší tloušťce nátěru, pásy ihned odstranit, aby se zamezilo vzniku nečistých kontur.

Teplotní hranice aplikace

Mezi + 5 °C a + 30 °C pro všechny poměry ovzduší a podkladu během aplikace a schnutí.

Doba schnutí

Při teplotě vzduchu a podkladu + 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu lze přetírat asi po 12 hodinách. Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti nechat schnout přiměřeně déle.

Čištění nářadí

Ihned po použití vodou

Poznámky

Produkt-Code

BSW20 (M-SF01)

Označení nebezpečnosti a bezpečnostní rady

Může způsobit alergickou reakci na pokožce. Pokud je potřeba konzultace lékaře, předložit obal nebo etiketu s označením. Nesmí se dostat do rukou dětem. Zamezit kontaktu s očima, pokožkou nebo oděvem. Používat ochranné rukavice / ochranné brýle tragen. Při zasažení pokožky: omýt větším množstvím vody a mýdlem.

Obsahuje: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Směs z 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Deklarace obsahových látek

Polyakrylátová disperze, titandioxid, uhličitán vápenatý, křemičitá plniva, voda, aditiva, konzervační látky (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon)

Bezpečnostní list

Další informace a pokyny: Viz bezpečnostní list

Kategorie VOC

EU-hraniční hodnota pro obsah VOC pro kategorii produktu: (Kat. A/c) 40 g/l (2010).

Obsah VOC (v gramech na litr)

Tento produkt obsahuje max. < 1 g/l

Nebezpečnost pro vodu

1 (slabě nebezpečné)

Likvidace odpadu

K recyklaci předat pouze čisté obaly zbavené zbytků. Tekuté zbytky materiálu předat do sběrný starých barev/laků, zaschlé zbytky odstranit jako stavební, domovní nebo komunální odpad.

Miropan-Streichvlies

Velikosti balení

Obsah	EAN-Code	Katalog č.
20 kg	4002822027469	906913

Systémové a doplňkové produkty

Miropan-Elast

Miropan-Universal

Miropan-Klassik

Žádný technický list nemůže detailně postihnout všechnu možnou problematiku, se kterou se lze setkat v praxi, ani všechny případy možného použití produktu. Z tohoto důvodu nelze vyvodit vznik jakýchkoliv povinností a záruk ze strany výrobce (dovozce) nebo prodejce. Zpracovatel materiálu se v každém případě zavazuje, s přihlédnutím na vlastnosti výrobku a v závislosti na druhu a stavu podkladu, posoudit z odborného hlediska možnou aplikaci daného materiálu. V případě pochybností se správnou aplikací je povinen si vyžádat technickou konzultaci od výrobce nebo dovozce.