

## A&F-Additiv

Algicidní a fungicidní přísada do fasádních barev na silikonové, silikátové nebo disperzní bázi k vytvoření prevence proti napadení mechy a lišejníky.



### Popis výrobku

<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysoká účinnost</li> <li>• Snadné použití</li> <li>• Zapouzdřená účinná látka s okamžitým a dlouhodobým účinkem</li> <li>• Malé vymývání účinné látky při působení povětrnosti</li> </ul>
<b>Oblast použití</b>	Pouze do venkovního prostředí
<b>Určení výrobku</b>	Algicidní a fungicidní konzervační prostředek ke zušlechtění nátěrového filmu fasádních barev na silikonové, silikátové a disperzní bázi. Díky zapouzdření účinné látky je mimořádně sníženo množství uvolňované látky, čímž je redukováno nekontrolované a nadměrné vyplavování do okolní přírody. Speciální výrobní technologie významně zvýšila stabilitu účinné látky vůči působení vysokých teplot, UV-záření a alkalickému prostředí.

### Složení a vlastnosti výrobku

<b>Specifická hmotnost</b>	cca 1,0 g/cm <sup>3</sup> kg/l
<b>Spotřeba</b>	• 250 ml (1 balení) A & F Farbzusatz na 12,5 l fasádní barvy
<b>Poznámka ke spotřebě</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Používat v originální konzistenci, v žádném případě neředit a důkladně vmíchat do barvy.</li> <li>• A &amp; F Farbzusatz je vyrobena ve formě nízkoviskózní tekutiny. Přidání do barev je třeba započítat do úhrnu hodnot v údajích o ředění uvedených v technických listech k jednotlivým výrobkům.</li> </ul>
<b>Odstín</b>	Částečně průhledný, nažloutlý.
<b>Skladování</b>	<p><b>Uchovávat pouze v originálních obalech!</b></p> <p>Minimální teplota skladování: +5 °C. Chránit před horkem a přímým slunečním zářením a též před mrazem. <b>Datum použitelnosti:</b> Dodržovat údaje uvedené na obalu!</p>

### Zpracování

<b>Upozornění</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obal dobře protřepat, neředěný obsah přidat do barvy a důkladně promíchat.</li> <li>• U barevných fasádních produktů přidávat fungicid teprve až po natónování požadovaného odstínu a promíchání systémových pigmentů</li> </ul>
<b>Snášlivost</b>	<p>Výrobek je vhodný pro všechny fasádní barvy na silikonové, silikátové a disperzní bázi.</p> <p>Po přidání fungicidu platí u jednotlivých fasádních materiálů příslušné pokyny pro jejich aplikaci uvedené v technických listech bez jakýchkoliv změn.</p>
<b>Praktické tipy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stávající povlaky mechu a lišejníků na venkovních plochách před aplikací fasádní barvy otryskat tlakovou vodou při respektování všech platných zákonných předpisů.</li> <li>• Očištěné plochy opatřit nátěrem Algen- und Schimmel-EX a nechat dobře proschnout.</li> <li>• Finální povrchová úprava fasádní barvou s obsahem účinných látek musí být vždy provedena ve dvou nátěrech.</li> </ul>

## A&amp;F-Additiv

## Hinweise

<b>Kód výrobku</b>	BSW50 (M-DF02 F)
<b>Označení nebezpečnosti a bezpečnostní doporučení</b>	Může způsobit alergickou reakci na pokožce. Vysoce toxický pro vodní organizmy s dlouhodobým účinkem. Pokud je žádoucí lékařská konzultace, předložit balení nebo označení na etiketě. Nesmí se dostat do rukou dětem. Nesmí se dostat do očí, na pokožku nebo na oděv. Zamezit úniku do okolního prostředí. Nosit ochranné rukavice / ochranu očí. Rozlitý produkt zachytit a sebrat. <b>Obsahuje:</b> Othilidon (ISO), Terbutryn. Výrobek spadá pod nařízení o biocidních produktech (EU) 528/2012. BAuA-číslo: N-103100. Typ biocidu: PT 7 - konzervanty pro povlaky <b>Účinná látka:</b> Terbutryn (5,8 g/l), Othilidon (ISO) (9,8 g/l), dodržovat pokyny pro manipulaci s biocidy. Před použitím přečíst etiketu a technické informace k výrobku.
<b>Bezpečnostní list</b>	Další údaje: viz bezpečnostní list
<b>Likvidace odpadu</b>	Tekuté zbytky materiálu předat do sběrný starých barev/laků. Zbytky zatvrdlého materiálu mohou být odstraněny jako stavební odpad. K recyklaci předat pouze obaly zbavené zbytků materiálu.

## Velikost balení

Obsah	EAN-Code	Katalog. č.
1 ks	4002822036997	994238

Žádný technický list nemůže detailně postihnout všechnu možnou problematiku, se kterou se lze setkat v praxi, ani všechny případy možného použití produktu. Z tohoto důvodu nelze vyvodit vznik jakýchkoliv povinností a záruk ze strany výrobce (dovozce) nebo prodejce. Zpracovatel materiálu se v každém případě zavazuje, s přihlédnutím na vlastnosti výrobku a v závislosti na druhu a stavu podkladu, posoudit z odborného hlediska možnou aplikaci daného materiálu. V případě pochybností se správnou aplikací je povinen si vyžádat technickou konzultaci od výrobce nebo dovozce.