

## Wandfarbe 2002

Čenově příznivá, plně matová vnitřní disperzní barva se zvýšenou oteruvzdorností za sucha, velmi dobrou krycí schopností a vysokým stupněm bělosti.



### Odstín:

Bílá (extra bílá)

### Stupeň lesku:

Tupý mat podle EN 13300

### Specifická hmotnost:

cca 1,60 g/cm<sup>3</sup>

### Složení:

Syntetická disperze, titanová běloba, minerální plniva, voda, aditiva a konzervační látky

### Balení:

25 l, 10 l a 5 l plastové vědro

### Použití:

pro nátěry vnitřních stěn

### Ředění:

vodou

### Skladování:

v chladnu, chránit před mrazem. Skladovatelnost min. 12 měsíců

### Čištění náradí:

lhned po použití vodou a mýdlem

### Snášenlivost s jinými barvami:

Se všemi disperzními barvami Alligator, dojde tím ale ke změně deklarovaných vlastností.

### Doba schnutí:

Za suchého a teplého počasí (cca + 20 °C a 55 % relativní vlhkosti vzduchu) lze přetírat asi po 4 - 6 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu zasychání zpomalují. Finální pevnosti dosáhne nátěr po cca 3 dnech.

### Střední hodnoty spotřeby pro jeden nátěr:

asi 150 ml/m<sup>2</sup>, tj. cca 7 m<sup>2</sup> z 1 litru neředěného materiálu. Pro určení přesné spotřeby je třeba provést zkušební nátěr.

### Vhodné tónování:

Běžné disperzní tónovací barvy nebo pigmentové koncentráty. Ma-

teriál lze tónovat pouze do světlých a pastelových odstínů. Přidáním tónovacích komponentů může dojít ke změně deklarovaných vlastností.

### Nejnižší teplota pro aplikaci:

+ 5 °C pro všechny poměry ovzduší a podkladu

### Vlastnosti:

Zvýšená oteruvzdornost za sucha, oteruodolnost za mokra třídy 4 dle normy EN 13300, paropropustná, dobré krycí schopnosti (kontrastní poměr třídy 2 dle normy EN 1300 při vydatnosti 7 m<sup>2</sup> z litru barvy) a velmi vysoký stupeň bělosti. Vysoce přídržná, snadno se aplikuje, prosychá do matového filmu bez viditelných najojení.

### Vhodné podklady:

Všechny běžné minerální podklady (všechny omítky, beton, zdivo), sádkokarton, sádkové omítky a sádkové stěrky, tapety typu raufaser a ostatní strukturální tapety, pevné staré nátěry na disperzní bázi a disperzní omítky.

### Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepřídržných částí). Hlínkové nátěry bez zbytku odstranit a podklad omýt. Nové omítky je třeba nechat vyschnout a vyzrát. Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem W 66 GRUNDIER-KONZENTRAT nebo TIEFGRUND W. Hladké a nesavé podklady je vhodné natřít pigmentovaným podkladovým nátěrem GRUNDWEISS nebo GRUNDWEISS QUARZ. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.

### Technické pokyny pro aplikaci:

Materiál lze natírat, nanášet válečkem nebo stříkat. Vhodný pro aplikace vysokotlakým stříkacím zaří-

zením AIRLESS. Aplikovat rovnoměrně v dostatečném množství, neroztírat do příliš velké plochy. Pro první nátěr lze naředit asi 5 - 10 % vody, finální nátěr nanášet neředěný, příp. pro zlepšení aplikace lze naředit max. 5 % vody. Při aplikaci stříkáním naředit asi 10 % vody.

### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc:

Výrobek může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit citlivou pokožku, doporučuje se proto používat osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně kůže, při aplikaci stříkáním prostředky k ochraně dýchacích cest a očí. Při práci nejíst a nepít. Po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při potřísnění kůže omýt vodou, při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchnout ústa a ihned vyhledat lékaře. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření. Při rozlití odstranit prostředkem, který na sebe váže tekutinu. Zamezit vniknutí do spodních, povrchových a odpadních vod. Plastové obaly lze po vysušení zbytků materiálu a důkladném vymytí použít jako druhotný obalový materiál, příp. předat do sběrný pro recyklaci.

### Mezní hodnoty EU na obsah těkavých organických látek (VOC) pro tento výrobek:

(Kat. A/a) 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. < 5 g/l VOC.

### Kód výrobku:

M-DF01

Datum vydání TL: 18. 03. 2014

**Technické informace pro stříkání:** dynamický tlak v Bar: 190(160)  
velikost trysky inch: 0,021  
velikost trysky v mm: 0,53

úhel stříkání: 50°  
velikost síta mesh: 60  
ředění cca: vodou max. do 10 %

### Všeobecné pokyny:

Nesmí se dostat do rukou dětem. Při aplikaci stříkáním nevdechovat aerosol. Během aplikace a schnutí zajistit dobré větrání prostor.

### Pokyny k odstranění odpadu:

Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a laky. Tekuté zbytky likvidovat podle odpadového klíče č. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých zbytků lze odstranit spolu s komunálním nebo domovním odpadem.

